



Instrucciones de Instalacion

Hydro Guard 2000 Membrana Impermeabilizante y Anti-Fractura

USO

Usar Hydro Guard 2000 donde se requiere impermeabilizacion y anti-fractura como en cuartos de vapor, revestimiento de bañeras, cosinas y baños comerciales y alrededor de tinas en instalaciones de marmol, ceramica, granito y piedra. Hydro Guard 2000 se puede usar para aplicaciones residenciales, comerciales y industriales.



PASO 1

El area a recubrir debe estar limpia, seca y libre de grasas. Asegurese que el piso de concreto no tenga sellador o componentes que empidan adderencia.

PASO 2

Todos drenajes se conformará a códigos locales de plomeria y detalles en especificaciones de fabricante.

PASO 3

Aplice una capa generosa de Hydro Guard 2000 liquido aproximadamente un gallon por 50 Pies cuadrados, despues coloque la tela reforzada en el liquido, aplice otra capa generosa de liquido sobre la tela hasta que quede completamente cubierta (liquido, tela, liquido). Sobre ponga la tela 2" minimo y extiende la tela y el liquid arriba todas las paredes verticales y todas las esquinas para crear un sello positivo. Asegure que la membrana se aplique bien hacia abajo en la asamblea del drenajes.



PASO 4

Permita la membrana que seque de 4-6 horas para inspeccionar para agujeros. Aplique un segundo capa de liquido para asegurar que la superficie entera este completamente cubierta. Ya despues de secar la membrana use Merkrete 705, 710, 720 , 735, 750, o 820 para instalar la ceramica o piedra etc..... Si tiene alguna pregunta en español llame al 1-800-226-2424



- ◆ **Facil de aplicar**
- ◆ **Seca en horas**
- ◆ **Preba de agua en 48 horas a 70°F –50%RH**
- ◆ **Mas de 800% elongacion**
- ◆ **Formulado con Mold Pro para resistir al crecimiento del moho y humedad**
- ◆ **Excede ANSI A-118.10 estandares**
- ◆ **Listado en IAPMO**

MATERIALES:

Hydro Guard 2000 5 galones – 250 pies quadrados por cubeta
280 o 1300 pies quadrados de Tela Reforzada

Parex USA, Inc.

4125 East La Palma Avenue, Suite 250

Anaheim, CA 92807

Phone: 866.516.0061

Fax: 714.774.2079

www.merkrete.com

Email: info@merkrete.com

Technical Service

800.226.2424

technicalservice@parexusa.com