



Instrucciones de Instalacion

Hydro Guard SP-1 y Hydro Guard 1 Membrana Impermeabilizante y Anti-Fractura

USO

Usar Hydro-Guard membrana donde se requiere impermeabilizacion y antifractura como en revestimiento de bañeras, pisos de baños y alrededor de tinas en instalaciones de marmol, ceramica, granito y piedra. Hydro-Guard membrana se puede usar en aplicaciones residenciales.



PASO 1

El area a recubrir debe estar limpia, seca y libre de grasas. Asegurese que el piso de concreto no tenga sellador o componentes que empidan adderencia.



PASO 2

Todos drenajes se conformará a códigos locales de plomeria y detalles en especificaciones de fabricante.

PASO 3

Aplice una capa de Hydro Guard membrane liquido con brocha o rodillo aproximadamente un galón por 50 pies cuadrados. Aplice el liquido a todas las áreas verticales y horizontales para ser impermeable. Asegure que membrane extienda arriba del todas las paderes y bien en la asamblea de drenaje. Permita la membrana que seque de 4-6 horas para inspeccionar para agujeros. Aplice un segundo capa de liquido para asegurar que la superficie entera este completamente cubierta. Ya despues de secar



la membrana use Merkrete 705, 7D10, 710, 720, 735, 750 , o 820 mortero para instalar la ceramica o piedra etc... Si tiene alguna pregunta en español llame al 800 266-2424.

Nota: El fabricante recomienda sumamente que la tela del refuerzo que viene con Hydro Guard SP-1 o Hydro Guard 1 sea instalada en todas las coyunturas de piso a pared y en la asamblea del drenaje.

- ◆ Aplicacion de un solo paso
- ◆ Seca rapido
- ◆ Preba de agua en 48 horas a 70°F – 50%RH
- ◆ Mas de 1000% elongacion
- ◆ Formulado con Mold Pro para resistir al crecimiento del moho y humedad
- ◆ Excede ANSI A-118.10 estandares
- ◆ Listado en IAPMO



MATERIALES

Hydro Guard Mebranas

5 galones – 250 pies quadrados por cubeta

1 galón – 50 pies quadrados por cubeta

** Incluye tela reforzada de 8" de ancho y 160 pies lineales con la compra de Hydro Guard 1 y Hydro Guard SP-1*

Parex USA, Inc.

4125 East La Palma Avenue, Suite 250

Anaheim, CA 92807

Phone: 866.516.0061

Fax: 714.774.2079

www.merkrete.com

Email: info@merkrete.com

Technical Service

800.226.2424

technicalservice@parexusa.com